

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las características técnicas de nuestros fabricados están certificadas por laboratorios homologados.

- **Resistencia a las heladas** 25 ciclos hielo (-25°C) / deshielo (+15°C) sin observarse fisuras, laminaciones ni exfoliaciones.
- **Resistencia flexión y compresión** (UNE EN 1015-11 (196-1):
Flexión: 78 kgf/cm² (valor promedio entre los diferentes colores estándar)
Compresión: 440 Kp/cm² (valor promedio entre los diferentes colores estándar)

CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES

Les característiques tècniques dels nostres fabricats estan certificades per laboratoris homologats.

- **Resistència a les gelades** 25 cicles gel (-25°C) / desgel (+15°C) sense observar-se fisures, laminacions ni exfoliacions.
- **Resistència flexió i compressió** (UNE EN 1015-11 (196-1):
Flexió: 78 kgf/cm² (valor promig entre els diferents colors estàndard)
Compresió: 440 Kp/cm² (valor promig entre els diferents colors estàndard)

Materiales Materials	Colección Petra Col·lecció Petra	Colección Basic Line Col·lecció Basic Line
Cementos Ciments	Blanco y gris Blanc i gris	CEM I 52,5 R UNE-EN 197-1:2000 (UNE 80305)
Áridos Àrids	Triturados de mármol o de cantera Triturats de marbre o de cantera	
Hidrofugante Hidrofugant	En masa En massa	- -

Colores

- > Colores estándar [sin colorantes]
gris [1] | blanco [2] | ocre [3]
- > Otros colores bajo pedido. Incremento porcentual en función de color y pedido.

Acabado

Decapado.
 Tratamiento antigraffiti superficial opcional.
 Tratamiento hidrofugante de superficie (opcional).

Archivos DXF / DWG disponibles en www.magogroup.com [mago: urban]

Colors

- > Colors estàndard [sense colorants]
gris [1] | blanc [2] | ocre [3]
- > Altres colors sota demanda. Increment percentual en funció del color i valor de la comanda.

Acabat

Decapat.
 Tractament antigraffiti superficial opcional.
 Tractament hidrofugant de superfície (opcional).

Arxius DXF / DWG disponibles a www.magogroup.com [mago: urban]

Basic Line



Petra

